

**АО «Научно-исследовательский институт
транспортного строительства»
(АО ЦНИИС)**

СТО-01393674-008-2018

Стандарт организации

**Бетонные и железобетонные конструкции
транспортных сооружений. Защита от коррозии**

Издание официальное

Москва
2018

Продолжение таблицы 12

Продолжение таблицы 12								
№ п/п	Наименование материалов					Общая толщина, мкм	Прогно- зируемый срок службы	Группа условий эксплуатации (ГОСТ 15150-69, ГОСТ 31384- 2008)*
	Грунтовочный слой	Промежуточный слой	Кол-во слоев	Финишный слой	Кол- во слоев			
ООО «НПФ «Современные покрытия»								
113	Gardoprimer	-	-	Gardocryl	2	95-115	С	IVax
114	Gardocoat	-	-	Gardocoat	1	100-220	С	IVax
ООО «НПФ «Спектр»								
115	Цертакор 110	-	-	Цертакор 110	2	160-200	Б	IV
116	Цертакор Polislil	-	-	Цертакор 110	3	160-200	Б	IV
ООО «НПО «СпецПолимер»								
117	СпецПротект 006	СпецИзол Стандарт	1	Эмаль СпецПротект 109	1	2060 - 2110	Б	OM1, IVax
118	СпецПротект 011	-	-	Эмаль СпецПротект 112	1	200	Б	OM1, IVax
119	Грунт-эмаль СпецПротект 110	-	-	-	-	160	Б	OM1, IVax
ООО «Стилвейнт-Ру»								
120	Stelpant-PU-Repair	Stelpant-PU-Tiecoat	1	Stelpant-PU-Cover UV (Stelpant-2K-PU- Cover UV)	1	140-170	Б	IVax
121	Stelpant-PU-Repair	-	-	Stelpant-PU-Cover UV (Stelpant-2K-PU- Cover UV)	2	120-130	Б	IVax
122	Stelpant-PU- Combination 100	-	-	Stelpant-PU-Cover UV (Stelpant-2K-PU- Cover UV)	1	100-120	Б	IVax
123	Stelpant-PU-Repair	-	-	Stelpant-PU-Cover UV (Stelpant-2K-PU- Cover UV)	1	60-80	Б	IIIax

29

Продолжение таблицы 12

Продолжение таблицы 12								
№ п/п	Наименование материалов				Общая толщина, мкм	Прогно- зируемый срок службы	Группа условий эксплуатации (ГОСТ 15150-69, ГОСТ 31384- 2008)*	
	Грунтовочный слой	Промежуточный слой	Кол- во слоев	Финишный слой				
ООО «Тиккурила»								
124	Темакоут РМ 40	-	-	Темадур 20	1	150	Б	IVa
125	Темакоут РМ 40	Темадур 20	1	ТемадурКлсн	1	190	Б	IVa
126	Финизол 150	-	-	Финизол 150	1	150	Б	IIIa
ООО «Текнос»								
127	-	-	-	Teknopaint 0078	1	100	Б	IVaxт
128	Teknopaint 0078	-	-	Teknopaint 0078	1	220	Б	IVaxт
129	-	-	-	Teknopaint 0078-01	1	100	Б	IVaxт
130	Teknopaint 0078-01	-	-	Teknopaint 0078-01	1	200	Б	IVaxт
ООО «Производственная Компания «ТЕХПРОМСИНТЕЗ»								
131	-	-	-	PRIM PROMCOR Multicoat (ПРИМ ПРОМКОР) различных марок	1	160	С	IVaxт
132	-	-	-	PRIM PROMCOR Multicoat (ПРИМ ПРОМКОР) различных марок	1	200	Б	IVaxт
133	PRIM PROMCOR Primer различных марок	-	-	PRIM PROMCOR Multicoat (ПРИМ ПРОМКОР) различных марок	1	160	С	IVaxт
134	PRIM PROMCOR Primer различных марок	-	-	PRIM PROMCOR Multicoat (ПРИМ ПРОМКОР) различных марок	1	200	Б	IVaxт

30

Продолжение таблицы 15

Продолжение таблицы 15										
№ п/п	Лакокрасочный материал	Количество упаковок	Растворитель	Методы нанесения						Жизнеспособность
				Безвоздушный		Пневматический		Кисть		
				Рабочая вязкость по ВЗ-246, с (сопло 4 мм)	Толщина слоя, мкм	Рабочая вязкость по ВЗ-246, с (сопло 4 мм)	Толщина слоя, мкм	Рабочая вязкость по ВЗ-246, с (сопло 4 мм)	Толщина слоя, мкм	
ООО «НПФ «Современные покрытия»										
151	Gardoprimer	Одноупаковочный	Gardosol 113	60-100	40	25-40	35	60-100	35	-
152	Gardocryl	Одноупаковочный	Вода	35-45	40	25-35	30	35-45	30	-
153	Gardocoat	Одноупаковочный	Gardosol 141	60-100	50-70	25-40	30-40	60-100	50-70	-
ООО «НПФ «Спектр»										
154	Цертakor 110	Одноупаковочный	Толуол/ксилол	40-50	70-80	25-35	40-50	30-50	40-50	Не огранич.
155	Цертakor Polistil	Одноупаковочный	Толуол/ксилол	12	15-20	12	15-20	12	15-20	Не огранич.
ООО «НПО «СпецПолимер»										
156	СпецПротект 006	Одноупаковочный	-	50-70	100 (50)	-	100 (50)	-	100 (50)	3 ч
157	СпецИзол Стандарт	Двухупаковочный	-	-	2000	-	-	-	-	1-5 сек.
158	СпецПротект 109	Двухупаковочный (осн./отв. = 100/8)	P-5A	40-45 (не более 10%)	80-90 (50)	30-35 сек (не более 10%)	80-90 (50)	35-55 сек (не более 10%)	80-90 (50)	6 ч

57

Продолжение таблицы 15

Продолжение таблицы 15

№ п/п	Лакокрасочный материал	Количество упаковок	Растворитель	Методы нанесения						Жизнеспособность
				Безвоздушный		Пневматический		Кисть		
				Рабочая вязкость по ВЗ-246, с (сопло 4 мм)	Толщина слоя, мкм	Рабочая вязкость по ВЗ-246, с (сопло 4 мм)	Толщина слоя, мкм	Рабочая вязкость по ВЗ-246, с (сопло 4 мм)	Толщина слоя, мкм	
159	СпецПротект 011	Двух-упаковочный (осн./отв. = 100/17)	P-5A	не менее 45 (не более 10%)	180-210 (100)	30-35 сек (не более 10%)	190-210 (100)	35-55 сек (не более 10%)	190-210 (100)	6 ч
160	СпецПротект 112	Двух-упаковочный (осн./отв. = 100/8)	P-5A	(не более 10%)	170-180 (100)	30-35 сек (не более 10%)	170-180 (100)	35-55 сек (не более 10%)	170-180 (100)	6 ч
161	СпецПротект 110	Одно-упаковочный	P-4	(не более 10%)	360-390 (160)	30-35 сек (не более 10%)	360-390 (160)	30-35 сек (не более 10%)	360-390 (160)	-
ООО «Стилпейнт-Ру»										
162	Stelpant-PU-Repair	Одно-упаковочный	Stelpant PU-Thinner	Материал тиксотр.	10-20	Материал тиксотр.	10-20	Материал тиксотр.	10-20	-
163	Stelpant-PU-Tiecoat	Одно-упаковочный	Stelpant PU-Thinner	Материал тиксотр.	80-90	Материал тиксотр.	80-90	Материал тиксотр.	80-90	-
164	Stelpant-PU-Cover UV	Одно-упаковочный	Stelpant PU-Thinner	Материал тиксотр.	50-70	Материал тиксотр.	50-70	Материал тиксотр.	50-70	-
165	Stelpant-PU-Combination 100	Одно-упаковочный	Stelpant PU-Thinner	Материал тиксотр.	40-50	Материал тиксотр.	40-50	Материал тиксотр.	40-50	-
166	Stelpant-2K-PU-Cover UV	Двух-упаковочный (осн./отв. = 10/1)	Stelpant PU-Thinner	Материал тиксотр.	50-70	Материал тиксотр.	50-70	Материал тиксотр.	50-70	6 ч

58

Продолжение таблицы А.1

№ п/п	Наименование лакокрасочных материалов (номер ТУ)	Наименование основных пленкообразующих веществ	Фирма поставщик (адрес, телефон, эл. почта)
146	Gardoprimer (ТУ 2313-006-80576145-2015)	Стирол-акриловый полимер	ООО «НПФ «Современные покрытия» 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.112, корп.2, лит. 3; тел/факс: +7 (812) 612-23-79; e-mail: npfsp@yandex.ru
147	Gardocryl (ТУ 2316-007-80576145-2015)	Акриловая дисперсия	
148	Gardocoat (ТУ 2313-005-80576145-2015)	Хлорполиэтиленовое образующее	
149	Полиорганосилоксановый лакокрасочный материал Цертакор 110 (ТУ 2312-034-49248846-2015)	Полиорганосилоксановые смолы	ООО Научно-производственное предприятие «Спектр», Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.75 М, тел. (8352) 74-05-12; 74-05-34; 74-05-65; e-mail: mail@certa.ru
150	Полиорганосилоксановый лакокрасочный материал Цертакор Polissil (ТУ 2312-034-49248846-2015)	Полиорганосилоксановые смолы	
151	СпецИзол Стандарт ТУ 2312-005-81433175-2012	Двухкомпонентный поликарбамидный материал	ООО «НПО «СпецПолимер» 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 1, офис 24, Тел.: +7 (495) 786-67-11 доб. 1216
152	СпецПротект 006 ТУ 2312-006-81433175-2012	Однокомпонентная полиуретановая грунтовка, отверждаемая влагой воздуха	
153	СпецПротект 011 ТУ 2312-021-81433175-2014	Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка	
154	СпецПротект 109 ТУ 2312-009-81433175-09	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль	
155	СпецПротект 112 ТУ 2312-022-81433175-2014	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль	
156	СпецПротект 110 ТУ 2313-20-81433175-2014	Однокомпонентная грунт-эмаль на основе синтетической смолы	

СТО 01393674-008-2018

Продолжение таблицы А.1

№ п/п	Наименование лакокрасочных материалов (номер ТУ)	Наименование основных пленкообразующих веществ	Фирма поставщик (адрес, телефон, эл. почта)
157	Stelpant-PU-Repair	Полиуретановый лакокрасочный материал, отверждаемый влагой воздуха	ООО «Стилпейнт-Ру», Москва, 121069, Мерзляковский пер., 15, оф. 2 Тел. (495) 933-28-46, E-mail: steelpaint@co.ru
158	Stelpant-PU-Tiecoat	Полиуретановый лакокрасочный материал, отверждаемый влагой воздуха	
159	Stelpant-PU-Cover UV	Полиуретановый лакокрасочный материал, отверждаемый влагой воздуха	
160	Stelpant-PU-Combination 100	Полиуретановый лакокрасочный материал, отверждаемый влагой воздуха	
161	Stelpant-2K-PU-Cover UV	Полиуретановый лакокрасочный материал	ООО «Тиккурिला», Санкт-Петербург Уткин пр., 15, лит.Н тел.: +7(812)380 33 99 info@russia@tikkurila.com
162	Темакоут РМ 40	Двухкомпонентная модифицированная смолы эпоксидная краска	
163	Темалур 20	Двухкомпонентная полиуретановая краска с отвердителем на основе алифатического изоцианата	
164	ТемалурКлн	Двухкомпонентный полиуретановый лак с отвердителем на основе алифатического изоцианата	
165	Фингард 150	Водоразбавляемая акриловая краска	ООО «Текнос», 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, кор. 4, оф. 211 Тел./Факс: (495) 967 19 61 Эл. почта: Teknos.russia@teknos.com
166	Teknopaint 0078	Быстросохнущая однокомпонентная акриловая краска	
167	Teknopaint 0078-01	Однокомпонентная акриловая краска	
168	Teknosolv 9506	Разбавитель для акриловых красок	ООО «Производственная Компания «ТЕХПРОМСИНТЕЗ», 141364, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоротусковский, производственная зона, дом 65, стр. 1 Тел.: +7(495)136-66-55 E-mail: info@prim9001.ru www.prim9001.ru
169	Материал лакокрасочный PRIM PROMCOR Primer различных марок ТУ 2311-016-53945212-2006	Лакокрасочный материал на основе алкидной смолы, модифицированной каучуками разной природы и органических растворителях, содержит пакет присадок и ингибиторы коррозии	